


ポストフォーム加工




ポストフォームとは、合板・耐水MDFなどの基材に接着剤を塗布し、メラミン化粧板に熱・圧力をかけ、基材形状に合わせて成形する加工技術です。堅牢さ、メンテナンス性、清潔さなどメラミン化粧板の優れた物性が、ポストフォームカウンターの特長です。

【一体感】

前垂れからバックガードまで一体成形をするので、継ぎ目のない綺麗な納まりが可能です。

メラミン系カウンターの芯材



耐水MDF／Uタイプ(非耐水)

JIS規格
A5905



・UタイプMDF(非耐水)
・MタイプMDF(耐水)

パーティクルボード

JIS規格
A5908



UタイプMDF(非耐水)はUタイプMDF(非耐水)はJIS規格に基づく安定した品質のMDFです。またMタイプMDF(耐水)は、耐水性に優れ、建築下地、造作部材等に適した環境に優しい素材です。

合板

JAS規格
普通合板 2類



【環境への配慮について】

- ホルムアルデヒドの放散量は、新建築基準法に対応したF☆☆☆☆であり、使用面積の制限を受けない、空気環境汚染に配慮したカウンターです。
- 素材・接着剤にはフタル酸エステル化合物、トルエン、キシレンを使用していません。



■合板と耐水MDFの試験データ


項目	合板 (Type II)	MDF		備考
		耐水MDF	Uタイプ(非耐水)	
比重	0.59	0.74	0.72	——
曲げ強度	440kgf/cm ²	360kgf/cm ²	377.4kgf/cm ²	JIS A 5906
木ネジ保持力	89.3kgf	55.4kgf	58.6kgf	JIS A 5906
吸水厚さ膨張率	1.7%	1.56%	6.1%	24時間浸漬後

上記データは試験データのため、保証値ではありません。 上記データでの測定値に差はありますが、どちらの結果も実用上(通常使用)の性能は十分であると考えています。


■メラミン化粧板柄方向のご注意

縦目柄・横目柄を選んだ場合の柄方向は下記になります。

縦目柄をお選びの場合



横目柄をお選びの場合



廃番のご案内

下記タイプは平成24年3月末をもちまして廃番とさせていただきます。 合板芯材タイプは同一形状の耐水MDFタイプをご用意しておりますので切り替えをお願いいたします。 UGC、HHC、HTA、HTD、NTC、HTC、TTC、HQA、TQC、HQD、HND、TNC